


**AUTO REFINISH**

RLD298V



2K spreje







Tento technický list nahrazuje všechny případné předchozí verze







PRODUKT	POPIS				
D8470	Deltron bezchromátový reaktivní základ - 2K sprej				
D8410	Deltron epoxidový základ - 2K sprej				
D8163	Deltron čirý lak - 2K sprej				
POPIS PRODUKTŮ Bezchromátový reaktivní základ D8470 ve spreji se vyznačuje jednoduchou aplikací, mírným přestřikem, rychlým odvětráním a dlouhou dobou zpracovatelnosti. Epoxidový základ D8410 ve spreji je vynikajícím izolantem pro citlivé podklady, má dokonalou přilnavost a odolnost proti korozi. Je ideální pro aplikaci přímo na kov. Čirý lak D8163 ve spreji je dvousložkový čirý lak s vysokým obsahem pevných částic, optimalizovaný pro aplikaci na vodou ředitelné základové barvy Envirobase® High Performance.					
PODKLADY A PŘÍPRAVA					
	D8470 / D8410 lze aplikovat výhradně na: Dobře zbrúšený a odmaštěný ocelový nebo hliníkový povrch Dobře zbrúšené sklolamináty, polyesterové tmely, dílenské základy a staré laky v dobrém stavu Základem pro získání požadovaného výsledného efektu při použití těchto výrobků je kvalitní příprava povrchu. Pro finální přípravu povrchu doporučujeme použít brusný papír následujících hrubostí: <table><tr><td>Mokrý nebo suchý ruční broušení</td><td>P280–P320 (GRP P400)</td></tr><tr><td>Strojní suché broušení</td><td>P220–P280</td></tr></table> POZOR: Nepoužívejte na termoplastické akrylové podklady. Staré syntetické laky musí být vytvrzené v celé své tloušťce.	Mokrý nebo suchý ruční broušení	P280–P320 (GRP P400)	Strojní suché broušení	P220–P280
Mokrý nebo suchý ruční broušení	P280–P320 (GRP P400)				
Strojní suché broušení	P220–P280				
AKTIVACE 2K SPREJŮ					
	Před aktivací protřepávejte sprej po dobu 2 minut.				
	Sejměte červené tlačítko z víčka. Otočte aerosol o 180° a nasadte tlačítko na výstup na dně plechovky.				
	Položte sprej dnem vzhůru na tvrdý podklad. Stiskněte červené tlačítko až nadoraz.				
	Po aktivaci opět energicky sprej protřepejte po dobu 2 minut. Pozor: D8470 - 2K reaktivní základ (bezchromátový) nechte před použitím stát po dobu 10 minut.				
	Ochranné prostředky: Masky s přívodem vzduchu.				

Tyto produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití v autopravárenství.

RLD298V
Strana 1 ze 4

Technický list

	Ochranné rukavice např. latexové nebo nitrilové.
	Pozor: Při aktivaci 2K spreje si poznamenejte na plechovku datum a hodinu, to vám později umožní zjistit, kolik času ještě zůstalo na využití konkrétní plechovky. Níže si můžete zkontrolovat dobu zpracovatelnosti směsi pro jednotlivé výrobky.
POSTUP APLIKACE - D8470 BEZCHROMÁTOVÝ REAKTIVNÍ ZÁKLAD	
	Doba zpracovatelnosti při 20 °C (doba použitelnosti spreje) 5 dnů Maximální doby použitelnosti spreje dosáhnete, když jej mezi jednotlivými lakováními budete uchovávat v poloze dnem vzhůru.
	Vzdálenost od dílu: 15 – 20 cm.
	Pro dosažení tloušťky vrstvy 10–20 mikronů nastříkejte 1 až 2 vrstvy
	Mezi stříkáním jednotlivých vrstev ponechte dobu odvětrání asi 2 až 3 minuty.
	Před aplikací 2K rozpouštědlových akrylových podkladů sušte na vzduchu po dobu 15 minut při teplotě 20 °C. Maximální doba pro přelakování je 24 hodin.
	Po skončení práce otočte sprej dnem vzhůru a vyprázdněte trysku. Maximální doby použitelnosti spreje dosáhnete, když jej mezi jednotlivými lakováními budete uchovávat v poloze dnem vzhůru.
Další vrstva	Při 20 °C: Aplikujte po 10 – 15 minutách (v závislosti na tloušťce vrstvy). Před aplikací 2K vrchních laků PPG, musí být D8470 překryt vrstvou 2K rozpouštědlových akrylových základů PPG.
POSTUP APLIKACE - D8410 EPOXIDOVÝ ZÁKLAD	
	Doba zpracovatelnosti při 20 °C (doba použitelnosti spreje) 48 hodin Maximální doby použitelnosti spreje dosáhnete, když jej mezi jednotlivými lakováními budete uchovávat v poloze dnem vzhůru.
	Vzdálenost od dílu: 15–20 cm.
	Pro dosažení tloušťky vrstvy 25–30 mikronů aplikujte 1 slabou a 1 středně silnou vrstvu.

	Mezi stříkáním jednotlivých vrstev ponechte dobu odvětrání 15 minut.
	Před aplikací rozpouštědlových akrylových podkladů sušte na vzduchu po dobu 60 minut při teplotě 20 °C.
	Krátké vlny – 3 min. při 50 °C (poloviční výkon) + 7 min. při 70 °C (plný výkon). Čas schnutí závisí na druhu použitého infrazářiče. Prostudujte si návod k obsluze dodaný výrobcem infrazářiče.
	Po skončení práce otočte sprej dnem vzhůru a vyprázdněte trysku. Maximální doby použitelnosti spreje dosáhnete, když jej mezi jednotlivými lakováními budete uchovávat v poloze dnem vzhůru.
Další vrstva	Při 20°C: Lakování po 60 minutách. Abyste získali co nejlepší výsledky, musíte D8410 před lakováním v systému 2K PPG překrýt rozpouštědlovými akrylovými základy 2K PPG. Po úplném vytvrzení infrazářičem a přebroušení může být D8410 rovnou překryt laky 2K PPG.
POSTUP APLIKACE - D8163 ČIRÝ LAK	
	Doba zpracovatelnosti při 20 °C (doba použitelnosti spreje) 12 hodin Maximální doby použitelnosti spreje dosáhnete, když jej mezi jednotlivými lakováními budete uchovávat v poloze dnem vzhůru.
	Vzdálenost od dílu: 15–20 cm.
	Pro dosažení tloušťky vrstvy 50 mikronů aplikujte 1 slabou / střední a 1 plnou vrstvu.
	Mezi stříkáním jednotlivých vrstev ponechte dobu odvětrání asi 2 až 3 minuty. V závislosti na typu kabiny se před sušením vyžaduje odvětrání 0 – 5 minut.
	25 minut při 60 °C (teplota kovu).
	Krátké vlny 8 – 15 minut při plném výkonu (v závislosti na barvě a druhu zařízení). Teplota dílu mezi 90 °C a 100 °C.
	Po skončení práce otočte sprej dnem vzhůru a vyprázdněte trysku.
Přelakování	Přelakování je možné po úplném vychladnutí po sušení.
Leštění	Leštění D8163 je nejjednodušší v době od 1 hodiny do 24 hodin po uplynutí doporučené doby sušení.

Tyto produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití v autopravárenství.

RLD298V
Strana 3 ze 4

INFORMACE O TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTKÁCH

Mezní hodnota EU pro obsah VOC v tomto výrobku (kategorie výrobku IIB.e) ve formě připravené k použití je max. 840 g/l. V těchto produktech ve formě připravené k použití je obsah VOC max. 840 g/l. Podle zvolené metody použití může být skutečný obsah VOC ve výrobku ve formě připravené k použití nižší, než je hodnota uvedená ve směrnici EU.

DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Skladovací teplota: 0–35 °C. Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v oddělených a schválených prostorách. Skladujte v původních nádobách chráněných před přímým slunečním zářením, v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, oddělené od neslučitelných materiálů (viz oddíl 10 bezpečnostního listu), potravin a nápojů. Odstraňte všechny zápalné zdroje. Skladujte odděleně od oxidačních látek. Až do doby použití uchovávejte nádoby dobře uzavřené a dokonale utěsněné. Po otevření a použití je třeba nádobu opět důkladně utěsnit a skladovat ve svislé poloze, aby z ní tekutina nemohla unikát. Neskladujte výrobek v neoznačených nádobách. Nádoby uchovávejte v uzavřených/ohraničených prostorách tak, aby nemohlo dojít k znečištění životního prostředí.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Uvedené výrobky jsou určeny výhradně pro profesionální použití a nesmějí se používat pro žádné jiné účely než ty, které jsou zde uvedeny. Informace v tomto technickém listě vycházejí ze současných vědeckých a technických znalostí. Je věcí uživatele, aby podnikl všechny potřebné kroky k tomu, aby se ujistil, že je výrobek pro jeho konkrétní účel vhodný.

Pokud jde o údaje týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, najdete je v bezpečnostním listě výrobku, který je také k dispozici na webových stránkách na adrese www.ppgrefinish.com



Máte-li zájem o další informace, kontaktujte prosím dovozce:

Spectrum Franěk s.r.o.

Janovská 4, 466 05 Jablonec n., tel. 483 368 611, spectrum@spectrum-franek.cz, www.spectrum-franek.cz

PPG Industries Poland Sp. o.o., pobočka ve Varšavě, ul. Bodycha 47, 05-816 Warszawa-Michałowice, Polsko, tel.: +48 22 753 30 10 Fax: +48 22 753 30 13

DELTRON® a ENVIROBASE® High Performance základová jsou registrované ochranné známky společnosti PPG Industries Ohio, Inc. © 2016 PPG Industries, všechna práva vyhrazena.

Scotch-Brite® je registrovaná ochranná známka společnosti 3M.

Technický list