

Technický list

LAGOKYD PVC

1K nátěr na bázi PVC na bazény

Obj. č.: PT070-BLUE-30

Odstín: modrý

Stupeň lesku: matný

Použití: LAGOKYD PVC je termoplastický rychleschnoucí nátěr na bázi tekutého PVC určený pro nátěr betonových bazénů a nádrží.

Vlastnosti:

- vysoká pružnost
- odolnost proti otěru a chemikáliím
- nízká nasákavost
- barevná stabilita proti UV záření

Vhodné podklady: + = velmi dobrá přilnavost o = přilnavost přezkoušet - = žádná přilnavost

Beton	+

Příprava podkladu

Povrch musí být suchý, zbavený prachu a mastnoty. Starý nátěr musí být odstraněn, aby byla zajištěna odolnost vůči agresivním médiím. Minerální podklady musí být suché, vytvrdlé a čisté. V případě opakovaného nátěru důkladně očistěte starý nátěr od řas, nečistot a usazenin. Nesoudržné nátěry odstraňte.

Technické údaje – závislé na odstínu

	jednotka	hlavní složka
Sušina objemově	%	46 + / - 3
Hustota	g / cm ³	1,1 – 1,2
VOC-obsah	g / ltr.	< 500

Údaje k aplikaci:

Aplikace štětcem/válečkem, stříkáním.

Aplikujte na suchý povrch, zbavený nečistot (prach, mastnoty, řasy, sediment) a nepřilnavých zbytků stávajících nátěrů. Teplota povrchu 15 – 30 °C. Nízké teploty při aplikaci mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

Doporučený počet vrstev: 2 – první vrstvu se doporučuje naředit 3-5 % speciálním ředidlem LAGOKYD V12

Doba odvětrání mezi vrstvami: 4-6 hodin, před přetřením zkontrolujte, zda je nátěr suchý a vykazuje dobrou přilnavost

Před aplikací nátěrovou hmotu důkladně rozmíchejte!

Doporučená minimální tloušťka:	40 µm suché vrstvy
Teoretická vydatnost:	cca 6,00 – 8,00 m ² / kg při 40 µm suché vrstvy
Praktická vydatnost:	závislá na postupu aplikace popř. faktoru ztráty
Ředidlo/ čištění	LAGOKYD V12 (obj. č. PT070-V12-5, PT070-V12-10)

Vlastnosti zasychání při 40 µm suché vrstvy:

Schnutí na vzduchu při 20 °C	suchý na prach	cca 2 hod.
	suchý na dotek	cca 4 hod.
	pro ponor	10 – 12 dnů

Doba zasychání je závislá na podmínkách prostředí (teplota prostředí, teplota natíraného objektu, vzdušná vlhkost, pohyb vzduchu, atd.) a nanesené vrstvě. Teplota podkladu by v průběhu aplikace a vytvrzování měla být alespoň 3 °C nad rosným bodem. Ideální teplota podkladu je při aplikaci a v průběhu vytvrzování mezi +15 °C a +30 °C a relativní vlhkost vzduchu 65 %.

Velikost obalů:	30 kg
Skladování:	Hlavní složka 12 měsíců v neotevřeném originálním obalu

Tento produkt je pouze pro profesionální použití. Ohledně údajů o zdraví a bezpečnosti nahlédněte prosím do bezpečnostního listu. Uvedené informace slouží pouze pro informaci. Každá osoba, která použije tento produkt bez předchozího se seznámení s ním a jeho použitím, tak činí na vlastní riziko a dodavatel nepřebírá zodpovědnost za konečný výsledek a škody vzniklé nesprávným použitím. Vymínáme si právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém listě na základě zkušeností a stálého vývoje našich produktů. Dobu schnutí může ovlivnit síla nástřiku, vlhkost a teplota pracovního prostředí.