



MAXILIGHT ULTRA

A66

VERZE: 210914
Strana: 1/3

PRÉMIOVÝ LEHKÝ KAROSÁŘSKÝ TMEL

POPIS

MAXILIGHT ULTRA je lehký prémiový karosářský tmel speciálně vyvinutý pro lehké tmelení a začišťování. Speciální samonivelační receptura zajišťuje snadné roztírání, zkrácení doby broušení a nižší potřebu finálního vyhlazení.

MAXILIGHT ULTRA je nelepivý, netvoří póry a nezanáší brusivo a tak zrychluje práci. Díky vynikajícím vlastnostem při broušení je ideálním produktem při snižování nákladů.

Je vhodný pro všechny kovové povrchy včetně galvanizovaných a hliníku.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Základ:	Nenasycený polyester
Barva:	Světlá modrošedá
Specifická hmotnost:	1,0 kg/l při 20°C
VOC:	8 g/l namíchaný k použití

POMOCNÉ PRODUKTY

Tužidlo PBO

VHODNÉ POVRCHY

Může být aplikován na ocel, pozinkované, galvanizované, hliníkové a polyesterové povrchy. Pokud je požadována maximální ochrana, nanáší se na epoxidový základ. Neaplikujte na termoplastické laky a reaktivní základy.

PŘÍPRAVA POVRCHU

U velkých ploch připravte opravovanou plochu brusivem P40 – P60, u menších ploch použijte brusivo s hrubostí P80 pro odstranění barvy. Pro odstranění rýh po broušení a rozbroušení hrany barvy použijte hrubost P40 – P60.

- 1 – Zjistěte typ povrchu
2 – Postup:

POSTUP		Ocel	Hliník	Pozink	Polyester UP-GFK
	P80	✓	✓	✓	✓
	P150	✓	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓	✓

1 - APLIKACE

	 HMOTNOST		
10°C	100:2-3	11 min.	30 min.
20°C		6 min.	20 min.
30°C		3 min.	15 min.

2 - BROUŠENÍ

 DOBA
5 min
 VZDÁLENOST
80 cm
 MAX T.
80°C

	 ORBIT		
POČÁTEK	7 – 5 mm	P150	P120
KONEC	5 – 3 mm	P180	P220

BROUŠENÍ: Během počátečního broušení se vyhněte hrubému broušení mimo tmelenou plochu. Konečné broušení tmelu s hrubostí P120. Pro odstranění škrábanců po broušení s P120 zbruste holý kov a hranu tmelu s P220.

POZNÁMKY

Nepřidávejte více tužidla, než je určeno. Důkladně promíchejte.
Před aplikací vrchního laku musí být odizolován.
Polyesterové tmely netuhnou při teplotách nižších než +5°C.

ČISTĚNÍ VYBAVENÍ

Stěrku očistěte čistícím ředidlem dříve, než tmel zaschne.

BEZPEČNOST

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku. Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu. Splňuje národní zákonné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci a likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte na dobře větraném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte při teplotách +5°C až +30°C.

ZÁRUKA

V neotevřeném originálním balení, jeden rok od data výroby.

Pro další technické informace kontaktuje distributora výrobku Spectrum Franěk s.r.o. ROBERLO SA nepřebírá zodpovědnost při nesprávném použití výrobku.