



MULTIEXTENDER

A6VERZE: 020520
Strana: 1/2

UNIVERZÁLNÍ LEHKÝ TMEL

POPIS

- Univerzální lehký polyesterový tmel.
- Hlavní výhodou oproti standardním polyesterovým tmelům je jeho dobrá přilnavost k pozinkovaným kovům i hliníku
- Dosahuje vynikající přilnavosti při zachování vlastností jako jsou jednoduchá aplikace, rychlé schnutí a snadné broušení (začínáte s brusným papírem P120)

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Základ: Nenasycený polyester
Barva: Bílá a béžová
Specifická hmotnost: 1,30 kg/l při 20 °Celsia

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY




Tužidlo PBO

VHODNÉ POVRCHY




Může být aplikován na ocel, hliník, galvanizované a polyesterové povrchy.
Pokud je požadována maximální ochrana, nanáší se na epoxidový základ.
Neaplikujte na termoplastické laky a reaktivní základy.

PŘÍPRAVA POVRCHU






- 1) Identifikujte povrch
- 2) Postup

Postup		Ocel	Hliník	Galvanizovaný mat.	Polyester UP-GFK
	ROBSTRIP	✓	✓		
	P80			✓	✓
	P150	✓	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓	✓

1 –Aplikace

	 váha	 100	
10°C		7'	30'min
20°C	100:2-3	5'	25'min
30°C		4'	15'min

2 –Broušení

	 čas	 vzdálenost	 ORBIT		
	5 min	80 cm	počáteční ↓ finální	7 – 5 mm	P120
	t.max.	80°C		5 – 3 mm	P180
					P220

POZNÁMKA

Nepřidávejte více tužidla než je určeno. Důkladně promíchejte. Před aplikací vrchního laku musí být odizolován.
Polyesterové tmely netuhnou při teplotách nižších než +5°C.

ČIŠTĚNÍ VYBAVENÍ

Stěrku očistěte čistícím ředidlem dříve než tmel zaschne.

BEZPEČNOST

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku. Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu. Splňuje národní zákonné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci a likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte na dobře větraném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte při teplotách +5°C až +30°C.

ZÁRUKA

V neotevřeném originálním balení, jeden rok od data výroby.

Pro další technické informace kontaktujte distributora výrobku Spectrum Franěk s.r.o.
ROBERLO SA nepřebírá zodpovědnost při nesprávném použití výrobku.

DOPORUČENÍ:

Čím delší doba mezi broušením tmelu a aplikací základového plniče, tím lepší konečný vzhled.