

POPIS

MULTIPLAST je krémový velmi pružný tmel se snadnou aplikací určený pro opravy různých plastů použitých na vozidle, zejména nárazníků.

Má antracitově šedou barvu podobnou originální barvě plastu, lze jej snadno izolovat jakýmkoliv základovým plničem. Je také vhodný pro opravy polyesterových dílů.

Tento produkt není vhodný pro lepení plastových dílů.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Základ:	Nenasycený polyester
Barva:	Antracitově šedá
Specifická hmotnost:	1,7 kg/l při 20°C
VOC:	41 g/l směsi

POMOCNÉ PRODUKTY

Tužidlo PBO

VHODNÉ POVrchy


Může být aplikován na měkké plastové díly jako např. PP/EPDM, ABS, PA, PUR, PC, a také na tvrdé plasty např. Polyester (SMC a UP-GFK).
Neaplikujte na termoplastické laky a reaktivní základy

PŘÍPRAVA POVRCHU

- 1 – Zjistěte typ povrchu
- 2 – Postup:

POSTUP		Tvrdé plasty	Pružné plasty
	DA93	✓	✓
	P150	✓	
	P180		✓
	DA93	✓	✓

1 - Aplikace

	 HMOTNOST		
10°C	100:2-3	8'	35'
20°C		5'	25'
30°C		4'	20'

2 - BROUŠENÍ

		 ORBIT	
POČÁTEK		7 - 5 mm	P180
KONEC		5 - 3 mm	P240

POZNÁMKY

Nepřidávejte více tužidla než je určeno. Důkladně promíchejte.
Před aplikací vrchního laku musí být odizolován.
Polyesterové tmely netuhnou při teplotách nižších než +5°C.

ČISTĚNÍ VYBAVENÍ

Stěrku očistěte čistícím ředidlem dříve, než tmel zaschne.

BEZPEČNOST

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku. Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu. Splňuje národní zákonné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci a likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte na dobře větraném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte při teplotách +5°C až +30°C.

ZÁRUKA

V neotevřeném originálním balení, jeden rok od data výroby.

Pro další technické informace kontaktujte distributora výrobku Spectrum Franěk s.r.o. ROBERLO SA nepřebírá zodpovědnost při nesprávném použití výrobku.

DOPORUČENÍ:

Opravené díly předehřívejte cca 1 hod. na 60 °C, čímž se zlepší přilnavost porézní struktury plastu. Sušením pomocí IR se zabrání tvorbě puchýřků.