



OMNIPLAST

E24VERZE: 240916
Strana: 1/3

PŘILNAVOSTNÍ ADITIV NA PLASTY

POPIS

OMNIPLAST je přísada, která umožňuje přímou aplikaci na plasty celé řadě 2K základů Roberlo včetně UV schnoucího základu Halley UV200. Zaručuje maximální přilnavost a zkracuje dobu procesu přelakování.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Základ:	Chlorovaný polyolefin
Barva:	Bezbarvý
Specifická hmotnost:	0,9 kg/l při 20°C
Vydatnost:	10 - 20 m ² /l
VOC:	904 g/l

ZPŮSOB APLIKACE

1. Pro vyšší produktivitu přidejte aditiv do základu.
2. Pro nejlepší výsledky naneste před aplikací základu. Základ je možné nanést za pouhých 10 – 15 minut.

VHODNÉ základy pro použití této přísady: Multyseal, Velox, Multyfiller Express, Multyfiller Plus, Multyfiller Grip, Versis, Megax and Halley UV200

DOPORUČENÝ MÍCHACÍ POMĚR

Uvedené hodnoty jsou maximální hmotnostní přídatky komponentu A

ZÁKLAD	VERZE	MNOŽSTVÍ
MEGAX	Silnovstvý plnič	6 %
MULTYFILLER EXPRESS	Základový plnič	12 %
	Bez broušení	6 %
MULTYFILLER GRIP	Silnovstvý plnič	6 %
	Základový plnič	6 %
	Bez broušení	6 %
VERSIS	Silnovstvý plnič	6 %
	Základový plnič	6 %
	Bez broušení	18 %
VELOX	Základový plnič	18 %
	Bez broušení	18 %
MULTYSEAL	Bez broušení	6 %
MULTYFILLER PLUS	Základový plnič	12 %
FONDO UV		12 %

1. OMNIPLAST SPOLEČNĚ SE ZÁKLADEM

Následujte tento postup:

1. Odmastit pomocí DA93/WD93
2. Zbrousit plastový povrch dle tabulky níže:

Postup			OPRAVOVANÝ PLAST
	P240 - P320		✓
	DA93/WD93 ROBCLOTH DC1000		✓

Postup			NOVÝ PLAST
	DA93/WD93		✓
	P400/Robrite/ Gova Duo super fine		✓
	DA93/WD93 ROBCLOTH DC1000		✓

3. Odmastit pomocí DA93/WD93
4. Připravit směs podle pokynů v části Aplikace na plasty v technickém listu příslušného základu
5. Omniplast po přidání nemění dobu schnutí výše uvedených základů.

2. OMNIPLAST PŘED ZÁKLADEM

PŘÍPRAVA POVRCHU

Postup			OPRAVOVANÝ PLAST
	P240 - P320		✓
	DA93/WD93 ROBCLOTH DC1000		✓

Postup			NOVÝ PLAST
	DA93/WD93		✓
	P400/Robrite/ Gova Duo super fine		✓
	DA93/WD93 ROBCLOTH DC1000		✓

APLIKAČNÍ METODA

					
	mm	bar	cm		
Před použitím dobře promíchejte	1,2-1,3	1,8-2,0	15-20	1-2	0-2'

DOBY SCHNUTÍ

		
20°C	5'	10 - 15'

ČISTĚNÍ VYBAVENÍ

Před vypršením doby zpracovatelnosti použijte čisticí ředidlo.

BEZPEČNOST

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku. Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu. Splňuje národní zákonné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci a likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte na dobře větraném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte při teplotách +5°C až +30°C.

ZÁRUKA

V neotevřeném originálním balení jeden rok od data výroby.

Pro další technické informace kontaktujte distributora výrobku Spectrum Franěk s.r.o.
ROBERLO SA nepřebírá zodpovědnost při nesprávném použití výrobku.

DOPORUČENÍ:

Nové plasty doporučujeme předem omýt mýdlem a vodou pro odstranění silikonových separačních činidel z výroby.