

POPIS

Lehký polyesterový tmel určený pro rychlou práci, rychle zasychá, je nelepivý a velmi snadno se brousí.
Má vysokou plnivost, díky krémové struktuře a dobré roztíratelnosti umožňuje snadné opravy velkých ploch.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Základ: Nenasycený polyester
Barva: Šedá
Specifická hmotnost: 1,0 kg/l při 20°C
VOC: 16 g/l namíchaný k použití

POMOCNÉ PRODUKTY

Tužidlo PBO

VHODNÉ POVRCHY


Může být aplikován na ocel, pozinkované, galvanizované, hliníkové a polyesterové povrchy.
Pokud je požadována maximální ochrana, nanáší se na epoxidový základ.
Neaplikujte na termoplastické laky a reaktivní základy.

PŘÍPRAVA POVRCHU



- 1 – Zjistěte typ povrchu
- 2 – Postup:

POSTUP		Ocel	Hliník	Pozink	Polyester UP-GFK
	P80	✓	✓	✓	✓
	P150	✓	✓	✓	✓
	čistící ředidlo	✓	✓	✓	✓

1 - APLIKACE

	 HMOTNOST		
10°C	100:2-3	8 min.	30 min.
20°C		5 min.	20 min.
30°C		3 min.	15 min.

2 - BROUŠENÍ

	 DOBA	 VZDÁLENOST	 MAX T.	 POČÁTEK	 ORBIT		
	5 min	80 cm	80°C	↓			P100
					7 – 5 mm	P120	P180
				KONEC	5 – 3 mm	P220	P240

BROUŠENÍ: Během počátečního broušení se vyhněte hrubému broušení mimo tmelenou plochu. Konečné broušení tmelu s hrubostí P80. Pro odstranění škrábanců po broušení s P80 zbruste holý kov a hranu tmelu s P180.

POZNÁMKY

Nepřidávejte více tužidla, než je určeno. Důkladně promíchejte.
Před aplikací vrchního laku musí být odizolován.
Polyesterové tmely netuhnou při teplotách nižších než +5°C.

ČISTĚNÍ VYBAVENÍ

Stěrku očistěte čistícím ředidlem dříve, než tmel zaschne.

BEZPEČNOST

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku. Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu. Splňuje národní zákonné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci a likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte na dobře větraném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte při teplotách +5°C až +30°C.

ZÁRUKA

V neotevřeném originálním balení, jeden rok od data výroby.

Pro další technické informace kontaktujte distributora výrobku Spectrum Franěk s.r.o. ROBERLO SA nepřebírá zodpovědnost při nesprávném použití výrobku.

DOPORUČENÍ:

Stěrku pro nanášení tmelu vybírejte podle typu opravované plochy, její velikosti a tvaru.