

POPIS

UNIX 150HS je akrylovo-polyuretanový čirý lak s vysokým obsahem pevných částic, který se velmi snadno aplikuje. Velice rychle se vytvrzuje a dosahuje vysokého lesku. Nanáší se přímo na bázový lak po odvětrání 15 - 20 minut. Doporučujeme nanášet první lehkou vrstvu následovanou dvěma křížovými vrstvami. Mezi vrstvami nechte odvětrat.

Pro zvýšení vydatnosti je možné jej ředit až s 25% ředidla.

Velmi snadno se brousí a leští v případě potřeby odstranění drobných nedokonalostí.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Základ:	2K akrylát	
Barva:	Bezbarvý	
Měrná hmotnost:	1,0 kg/l při 20°C	
Viskozita CF/4:	20" při 20°C	
Tloušťka suché vrstvy:	50-60 mikronů	2 vrstvy
Vydatnost:	9-10 m ² /l	
VOC:	Obsah pevných částic: 53 %	Unix 150HS
	45 %	aplikace (100:50:10 obj.)
	42 %	aplikace (100:50:25 obj.)
	489 g/l	aplikace (100:50:10 obj.)
	519 g/l	aplikace (100:50:25 obj.)

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

P4000	dlouhé tužidlo	S322	standardní ředidlo
P5000	standardní tužidlo	S324	dlouhé ředidlo
P6000	krátké tužidlo		
P7000	extra krátké tužidlo		

			
T° (°C)	Tužidlo	Tužidlo	Výběr ředidla
< 18	P6000 -P7000	P6000	S322
18 - 25	P5000-P6000	P5000	S322
> 25	P5000	P4000	S324

PŘÍPRAVA POVRCHU

Před aplikací čirého laku **UNIX 150HS** nechte bázevý lak odvětrat 15 - 20 minut.

MÍCHACÍ POMĚR

Unix 150HS	A · B · C			
			20°C	
P4000	100:50:10-25 objemově	2 : 1	20''	5h
P5000				5h
P6000				2,5h
P7000				2 h

APLIKAČNÍ METODA

	mm	bar	cm		
	1,3*	2-2,5	15-20	2-3	5'-10'
	1,5-1,7	2-3	15-20		
	1,3*	2-2,5	10		

(*) Možné 1,2 mm nebo 1,4 mm

DOBY SCHNUTÍ

20° C						60° C		Krátkovlnný IR		
									ODVĚT- RÁNÍ	ZCELA SUCHÝ
P4000	20'	3h	5h	8h	12h	P4000	35'	SVĚTLÉ	5'	10'
P5000	15'	3h	5h	7h	12h	P5000	25'	TMAVÉ	4'	8'
P6000	15'	2,5h	4h	6h	9h	P6000	--	METALICKÉ	5'	10'
P7000	10'	2h	3h	6h	8h	P7000	--			

POZNÁMKY

Vlhkost ovlivňuje složky čirého laku, proto musí být aplikační vybavení absolutně suché.
Nádobu s tužidlem uzavřete ihned po použití
Při relativní vlhkosti vyšší než 70 % a/nebo teplotě nižší než +10°C doporučuje sušení v boxu při 60°C.

ČIŠTĚNÍ VYBAVENÍ

Před vypršením doby zpracovatelnosti použijte čisticí ředidlo .

BEZPEČNOST

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku. Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu. Splňuje národní zákonné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci a likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte na dobře větraném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření.
Skladujte při teplotách +5°C až +30°C.

ZÁRUKA

V neotevřeném originálním balení, jeden rok od data výroby.

Pro další technické informace kontaktujte distributora výrobku Spectrum Franěk s.r.o.
ROBERLO SA nepřebírá zodpovědnost při nesprávném použití výrobku.