



MaxMeyer

490V

07-2007

Pr
is
il
ky
o
il
ur
u
to
e
T

AquaMax báze Série 1.500.xxxx Vodouředitelné báze pro 2-3 vrstvé povrchy

PRODUKT	POPIS
1.500.xxxx	AquaMax báze pigmenty
1.911.9910	AquaMax ředidlo

POPIS PRODUKTU

Báze **AquaMax** jsou vodouředitelné báze vhodné pro vícevrstvé barvy a barvy s perleťovým efektem. Tento produkt vyniká excelentní krycí schopností a přináší vysokou kvalitu a produktivitu. Je vhodný jak na celé díly, tak na drobné bodové opravy.

Báze **AquaMax** může být přelakována jakýmkoliv čirým lakem **MaxMeyer** řady Car Refinish, přičemž dosáhnete velmi dobrých výsledků jak ve vzhledu, tak v trvanlivosti.

Báze **AquaMax** jsou nehořlavé a významně redukuje emise rozpouštědel do ovzduší.

SUBSTRÁTY / PŘÍPRAVA



2K HS základy a plniče **MaxMeyer** vyhovující legislativě VOC (Informujte se v technických listech příslušných produktů kvůli kompatibilitě s bázemi **AquaMax**)

Originální přebroušené povrchy (**P360-P400** nebo **Scotchbrite™ Fine**)

Podívejte se do technického listu použitého podkladu. Konečné přebroušení **P320-P400** a **ScotchBrite™ Fine** (ručně nebo strojově) je před přelakováním velmi doporučeno.

V případě bodových oprav důkladně přebruste plniče pomocí **P800-P2000** kvůli lepšímu překrytí rýh a nerovností.

Před nanesením báze očistěte antistatickou utěrkou.



POSTUP

	MÍCHACÍ POMĚRY			
	Báze AquaMax	1000		
	AquaMax ředidlo 1.911.9910	100-300		
		100	SCB a perleťové barvy	
		200	metalízy	
		300	metalízy při teplotě >25-30°C	
	Viskozita DIN4 při 20°C :		Viskozita bude vždy záviset na množství použitého ředidla, ale optimální aplikační viskozita je 22-26 sekund.	
	Doba zpracovatelnosti při 20°C :		3 měsíce. Před použitím důkladně protřepejte.	
	Nastavení stříkací pistole:	Konvenční	HVLP	LVLP nebo s vysokou efektivitou přenosu
	Pistole s horním plněním:	1,2-1,3 mm	1,2-1,3 mm	1,2-1,3 mm
	Tlak na pistoli:	2,0-3,0 barů	0,3-0,7 barů	2,0-3,0 barů
	Počet vrstev:	2-3		2-3
	Doporučená tloušťka:	15-20 mikronů		
	Důležité: Pro dosažení stejnoměrného metalického vzhledu finálního povrchu aplikujte finální lehký záprach křížem. Stříkací pistoli a ostatní zařízení před použitím umyjte čistou vodou nebo přípravkem Gun Cleaner. Nepoužívejte stříkací zařízení znečištěné zbytky ředidla. Po použití důkladně umyjte aplikační zařízení čistou vodou nebo přípravkem Gun Cleaner.			
	SUŠENÍ			
	Sušení na vzduchu (při 20°C, vlhkost mén ě než 50%):			
	Odvětrávání mezi vrstvami:	10-15 minut		
	Odvětrávání mezi vrstvami (s ofukem):	1-2 minut		
	Před aplikací čirého laku důkladně odvětrejte.			
	Sušení na vzduchu při 20°C		20-30 minut	
	Sušení infrazářičem:			
	Střední vlny	3 minut		
	Krátké vlny	2 minut		
	Důležité: Před použitím infrazářiče sušte bázi AquaMax dokud povrch nezmatovátí.			
	ČIRÉ LAKY			
	Všechny 2K čiré laky řady MaxMeyer Car Refinish kromě UHS Clear 0260.			

TECHNICKÁ DATA

	Balení:	0.5-1.0 litr
	Skladování:	Skladujte na suchých a chladných místech bez přímého působení zdrojů tepla.
	Teoretická vydatnost: 12,5-20 m ² /l směsi připravené k použití při tloušťce 10 mikronů	

číslo
Technický



VOC INFORMACE

Limit koncentrace organických těkavých látek podle předpisů Evropské Unie pro tento produkt (produkt kategorie: IIB. d) ve formě připravené k použití je max. 420g/l.

Obsah organických těkavých látek produktu ve formě připravené k použití je max. 420 g/l.

V závislosti na zvoleném způsobu použití může být aktuální koncentrace těkavých látek produktu připraveného k použití nižší, než je předepsáno směrnicí EU.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tyto produkty jsou určeny pouze k profesionálnímu použití a nesmějí být používány k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny.

Informace uvedené v tomto Technickém listu jsou založeny na současné úrovni dosažených vědeckých a technických znalostí a uživatel odpovídá za provedení veškerých nezbytných opatření pro zajištění vhodnosti produktu pro plánovaný účel použití.

Pro více informací o ochraně zdraví a bezpečnosti si přečtěte Bezpečnostní list, který je dostupný také na stránce: http://www.ppg.com/maxmeyer_msds

**MaxMeyer****C A R R E F I N I S H**

PPG Industries Poland Sp. z o.o.
(Oddział w Warszawie)
Ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polska
Phone: +48 22 753 03 10
Fax: +48 22 753 03 13

